



SƠN PHỦ ALKYD NHANH KHÔ ALKYD ENAMEL COATING (FAST DRYING)

MÔ TẢ: APK là sơn dòng Alkyd nhưng được thay đổi làm tăng nhanh thời gian khô của sơn từ 8h sang 1h , giúp tiện nghi hơn khi sử dụng. Sơn bám dính tốt trên bề mặt sắt thép, beton, gỗ,... và có đầy đủ tính năng vượt trội của sơn Alkyd

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

- Sản phẩm khô nhanh trong 1h, độ bền màu cao
- Màn sơn dai chắc, bám dính tốt
- Kháng thời tiết và hóa chất tốt, chịu nhiệt lên đến 95°C
- Không phồng rộp và tan rã trong môi trường ăn mòn
- Không Amiang, chì và thủy ngân
- Bề mặt có độ bóng cao, dễ vệ sinh lau chùi khi có bám bẩn.

THÔNG TIN KĨ THUẬT

Miêu tả:	Sơn Alkyd 1 thành phần (nhanh khô)
Định mức tiêu dùng:	8 -10 m ² /Kg/lớp, 50m ² / 1gl/lớp
(tỷ lệ phủ thực tế phụ thuộc vào phương pháp sơn và bề mặt cần sơn)	
Độ dày màn sơn (1 lớp):	Ướt: 80 µm , Khô: 35 µm
Màu:	Tất cả các màu trong tự nhiên
Chất kết dính:	Nhựa Alkyd tổng hợp
Đóng gói:	18kg/thùng.
Phương pháp sơn:	Ưu tiên súng phun. Có thể dùng cọ lăn, quét .
Dung môi :	5-20% tùy vào thiết bị sơn
Điểm cháy :	41°C
Độ nhớt :	80 ± 5 KU
Tỷ trọng :	1.19 ± 0.01
Thể tích rắn (%):	60+-5 theo khối lượng
Thời gian khô:	
- Khô mặt :	1h ở 28°C
- Khô hoàn toàn :	8h ở 28°C
- Thời gian sơn lớp kế tiếp: sau 4h(28°C)	
Lưu trữ:	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Chuẩn bị bề mặt:
 - Phải xử lý vết dầu mỡ, hóa chất và chất bẩn thật kỹ trên bề mặt sản phẩm và để khô trước khi sơn.
 - Chà nhám bề mặt trước khi sơn. Rửa qua bằng dung môi hoặc lau lại bằng giẻ sạch, khô để đảm bảo bề mặt không dính các tạp chất.
- Thi công
 - Sử dụng các thiết bị cầm tay hoặc máy khuấy đều hỗn hợp
 - Pha thêm dung môi nếu sơn quá đặc (pha trong định mức)
 - Vệ sinh các thiết bị bằng dung môi pha loãng sau khi sơn.
- Hệ thống sơn đề nghị: APK-E.RED (Lót). ALKYD (phủ)
- Điều kiện thi công:
 - Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hít bụi sơn.
 - Độ ẩm tiêu chuẩn từ 40% ÷ 50% trong không khí,
 - Phòng phun sơn phải được đảm bảo sạch sẽ không bụi bẩn, thoáng đãng, khô ráo.

THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin dựa trên những nghiên cứu mới nhất của chúng tôi tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng trong thực tiễn, chất lượng công trình còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như: điều kiện bề mặt sàn, phương pháp thi công, thời tiết,... Những thông tin trên đây có thể được thay đổi để cải tiến chất lượng mà không cần phải thông báo trước.

Apple Paint được sản xuất bởi/Be manufactured by:
CÔNG TY TNHH SX TM DV XD ĐẠI HỒNG PHÚC

Dai Hong Phuc Production – Commerce – Services – Construction Company, Ltd.
Lô CN16 ô số 1B, Đường số 4, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Lot CN16, No. 1B, No.4 Street, Song Than 3 Industrial Park, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
Phone : (84) 0274.399.17.19 Fax: (84) 0274.3796.138 Email: info@epoxydaihongphuc.com

DISCLAIMER

This information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself.

We reserve the right to change the given data without notice.

Website: applepaint.com.vn