



SƠN TỰ SAN PHẲNG EPS

THÀNH PHẦN CƠ BẢN: Là sơn tự san phẳng 2 thành phần sản phẩm, bám dính tốt trên các bề mặt bê-tông, độ dày tốt, bề mặt láng mịn.

SỬ DỤNG: Sử dụng làm sơn phủ hoàn thiện để bảo vệ bề mặt bê tông, bề mặt rất bóng đẹp, tạo vẻ hoàn mỹ cho công trình.

ĐẶC ĐIỂM:

- Bám dính tốt trên bề mặt beton..
- Chịu được nước ngọt, nước mặn và nước thải tuyệt vời.
- Chịu được axit và kiềm tốt.
- Màng sơn dai và chắc với độ bám dính tốt
- Không sử dụng chì và thủy ngân trong quá trình sản xuất.
- Có độ bóng cao, chịu mài mòn tốt

MÀU: Sản xuất tất cả các màu theo yêu cầu. Bề mặt bóng.

SỐ LIỆU KỸ THUẬT:

Dạng đóng gói : Base: 19,2Kg
Đóng rắn: 4,8Kg
Thành phần : 2 Thành phần
Tỉ lệ phối trộn : 4 (sơn): 1 (đóng rắn) theo khối lượng
Điểm cháy : 240C
Độ nhớt : 75-80 KU
Tỷ trọng : Base # 1.48+/-0.03
Đóng rắn # 1.00+/-0.03
Thể tích rắn (%) : 100+/-1 theo khối lượng

SỐ LIỆU ỨNG DỤNG:

Phương pháp sơn : Dao gạt, cây phá bọt
Tỉ lệ pha loãng : Không pha loãng
Độ che phủ lý thuyết : 1-1,2 m²/Kg/1 lớp (tùy vào điều kiện)
Độ dày màng sơn ướt : 1.000 microns
Độ dày màng sơn khô : 1.000 microns
Thời gian khô:
- Khô mặt : 4h ở 25°C, 3h ở 30°C
- Khô hoàn toàn : 10 h ở 25°C, 8h ở 30°C
- Thời gian sơn lớp kế tiếp: sau 10 giờ (25°C)

HỆ THỐNG SƠN YÊU CẦU:

EPO-CLEAR (sơn lót) : 1-2 lớp x 30 microns (Nếu sử dụng)
EPO-MD (Lớp trung gian): 1-2 lớp x 1.000 microns (pha cát nếu cần)
EPS : 1 lớp x 1.000 microns
Có thể tăng độ dày màng sơn sau khi hoàn thiện bằng cách pha cát ở lớp trung gian EPO-MD

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Chuẩn bị bề mặt: Phải xử lý vết dầu mỡ và chất bẩn thật kỹ trên bề mặt sản phẩm và để khô trước khi sơn. Mài phẳng bề mặt để có bề mặt nhẵn mịn trước khi sơn.
- Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.
- Trộn thành phần chính (Base#) và chất đóng rắn theo tỉ lệ 4:1, khuấy đều trước khi thi công.
- Thi công 1 lớp sơn lót EPO-CLEAR sau đó để khô hoàn toàn sau 8 giờ. (Nếu có thi công lớp sơn lót)
- Thi công 1 lớp sơn trung gian EPO-MD để tạo độ phẳng cho nền. (Có thể pha thêm cát nếu cần độ dày cao)
- Kiểm tra dặm và kỹ bề mặt nhằm đảm bảo bề mặt phẳng
- Kéo 1 lớp sơn phủ EPS hoàn thiện đạt độ dày như ý. Chờ khô hoàn toàn sau 8-10h. Đưa vào sử dụng sau 2-3 ngày để màng sơn được ổn định

CẢNH BÁO:

- Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt.
- Không bảo quản ở nơi có nhiệt độ cao, gần nguồn lửa.
- Nên sử dụng hết sau khi mở bao bì.

THỜI HẠN BẢO HÀNH: 1 NĂM

THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin trên dựa trên những nghiên cứu mới nhất của chúng tôi tại phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng trong thực tiễn, chất lượng công trình còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như: điều kiện bề mặt sàn, phương pháp thi công, thời tiết,...
Những thông tin trên đây có thể được thay đổi để cải tiến chất lượng mà không cần phải thông báo trước.

Apple Paint được sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH SX TM DV XD ĐẠI HỒNG PHÚC
Tầng 1, Tòa Nhà Rosana Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TPHCM
Phone : (84) 028.22216388 Fax: (84) 028.22202201
Email: info@epoxydaihongphuc.com
Website: applepaint.com.vn
epoxydaihongphuc.com